



ضد ریختن ویژه Sure Add790

شرح محصول :

نحوه مصرف :

محصول Sure Add790 را مستقیماً به بتن آماده افزوده، یا با بخشی از آب مخلوط و به بتن اضافه نمایید. هیچ گاه محصول Sure Add790 مستقیماً به مخلوط خشک اضافه نشود. ضوابط بتن ریزی در هوای سرد مطابق با آئین نامه های معترف می باشد رعایت گردد.

در صورت مصرف همزمان با چند ماده افزودنی حتماً با دفتر فنی تماس حاصل فرمائید.

در هنگام بتن ریزی سطح قالب ها و آرماتورها عاری از برف و یخ باشد.

در بتن ریزی در هوای خیلی سرد ، در صورت امکان سطح قالب ها قبل از بتن ریزی گرم شود. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد بتن ریزی در هوای سرد به مقاله منتشره در سایت شرکت www.sureleveliran.com مراجعه نمایید.

میزان مصرف :

برای مشخص شدن میزان مصرف به جدول زیر دقت فرمائید.
میزان مصرف بسته به عیار سیمان و درجه حرارت محیط میباشد.

میزان مصرف بر حسب درصدوزن سیمان (%)			
عیار سیمان (kg/m³)		دما بر حسب درجه سانتیگراد	
۴۰۰	۳۵۰	۳۰۰	-۵
۰٪/۷۵	٪۱	٪۱/۵	-۵
٪۱	٪۱/۵	٪۲	-۱۰
٪۱/۵	٪۲	٪۲/۵	-۱۵

موارد استفاده :

- محصولی است که به کمک آن می توان در هوای سرد و یخنیان در محدوده دمای محیط ۵ + تا ۱۵ - درجه سانتی گراد با مناسب سازی دمای بتن ، بتن ریزی نمود.
- جهت تسريع زمان گیرش و مقاومت های اولیه بالا برای بتن های مسلح و غیرمسلح .
- انجام کارهای ترمیمی و ساخت ملات سیمانی در هوای سرد .



بسته بندی و نگهداری :

۲۲۰ در گالن های ۲۵ کیلوگرمی و بشکه های کیلوگرمی قابل عرضه می باشد .
بهترین دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد ، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخ زدن میباشد .
در شرایط مناسب نگهداری و در بسته بندی اولیه تا یکسال پس از تولید قابل مصرف میباشد .

نکات ایمنی :

در صورت تماس طولانی مدت با پوست ، قبل از خشک شدن با آب شسته شود .
در صورت تماس با چشم و یا بلعیده شدن بلا فاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .

مطابق با استانداردهای :

ASTM C 494 / C 494 M TYPE C •
EN934-2-TABLE 6 •
ISIRI 2930 –Table 7 •

مشخصات فنی	
زنگ	رنگ
۱ - ۱/۱۵ gr/cm ^۳	وزن مخصوص (۲۵ درجه سانتیگراد)
مایع	حالت فیزیکی
-۵ درجه سانتیگراد	دمای انجماد
9-11	PH
فاقد کلرید	مقدار کلراید
غیر قابل اشتعال	دمای اشتعال